

Technische Information

„H - tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2013

Beschreibung:

Das „H-tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2013 ist ein niedriggekrepptes, stabilisiertes Abdeckkrepptband mit einem speziellen Kautschukkleber.

Anwendung:

Das „H-tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2013 eignet sich hervorragend beim Abdecken im Lackier-Sektor und anschließender Ofentrocknung bis 100°C. Gute Wiederaufnahme, wasserlackstabil.

Technische Daten:

| | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| Basismaterial | : | stab. Krepppapier |
| Gesamtdicke | : | 0,13 mm |
| Klebstoffbasis | : | Kautschuk |
| Klebkraft | : | 7 N / 25 mm |
| Temperaturbereich | : | max. 100°C / 1h |
| Haftvermögen | : | 28 N / 25 mm |
| Reißdehnung | : | 9 % (DIN 53 455) |
| Reißkraft | : | 100 N / 25 mm (DIN 53 455) |
| UV – Beständigkeit | : | begrenzt |
| Witterungsbeständigkeit | : | begrenzt |
| Farbe | : | chamois / beige |
| Kern | : | 76 mm |

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.