

Technische Information

„H-tape“

PE-Schaumstoffklebeband Nr. HS 81009 B 1-DIN 4102

Technische Daten:

Klebstoffträger	:	PE-Schaum
Klebstoff	:	Kautschukkleber
Brandklasse Schaum	:	DIN 4102 B 1
Abdeckmaterial	:	-
Dicke	:	2 – 10 mm
Raumgewicht DIN 53420	:	ca. 25 kg / m ³
Stauchhärte DIN 53577 bei 50% Verformung	:	92 KPa
Schälwiderstand	:	> 12 N / 25 mm
Zugfestigkeit DIN 53571	:	280 KPa längs 180 KPa quer
Bruchdehnung DIN 53571	:	125 % längs 105 % quer
Temperaturbeständigkeit	:	-30°C bis +85°C
Alterungsbeständigkeit	:	gut
Schwitzwasserbeständig	:	sehr gut

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.